

## 生コンクリート価格スライド表

### 水セメント比指定（呼び強度換算表）AE減水剤

指定W/C	普通（28日）	高炉B種（28日）	中庸熱（28日）	早強（7日）
65%以下	21	18	18	18
60%以下	24	21	21	21
55%以下	27	24	24	27
50%以下	30	27	27	30
45%以下	36	33	33	33
40%以下	42	40	40	40

注1) 骨材は砕石2005とする。

注2) 水セメント比45%、40%は高性能AE減水剤使用とする。