

生コンクリート価格スライド表

JASS5（2018）に基づく構造体強度補正值（S）の適用期間

普通セメント

補正值（N/mm ² ）	6（暑中期間）	3	6
予想平均気温の範囲（℃）	25以上	8以上25未満	0以上8未満
補正期間	7/10～8/30	3/7～7/9、8/31～11/16	11/17～3/6

高炉セメントB種

補正值（N/mm ² ）	6（暑中期間）	3	6
予想平均気温の範囲（℃）	25以上	13以上25未満	0以上13未満
補正期間	7/10～8/30	4/5～7/9、8/31～10/20	10/21～4/4

早強セメント

補正值（N/mm ² ）	6（暑中期間）	3	6
予想平均気温の範囲（℃）	25以上	5以上25未満	0以上5未満
補正期間	7/10～8/30	2/11～7/9、8/31～12/5	12/6～2/10

中庸熱セメント

補正值（N/mm ² ）	6（暑中期間）	3	6
予想平均気温の範囲（℃）	25以上	11以上25未満	0以上11未満
補正期間	7/10～8/30	3/25～7/9、8/31～10/31	11/1～3/24